

高疎水性セルロースパウダー

Cellulose Powder with High Hydrophobicity

RUBLALEAF® KCX-6000

特徴 Characteristics

ステアリン酸処理により、
 処理剤を含め天然素材系でありながら「高疎水性」を実現
 Achieving hydrophobicity by surface treatment with stearic acid derived from natural materials.

●処理量の最適化により、「べたつきを抑えたしっとりとした感触」

Providing moist feeling with less stickiness by optimizing the amount of surface treating agent.

●生分解性データ取得済み/RSPO認証取得推進中 Biodegradation data obtained / RSPO certification in progress

接触角 Contact Angle

KCX-5000と比較し、KCX-6000は疎水性があることが確認できる。

接触角測定: 静滴法 試験液体 : 水

分析面 : ディスク化した試料の平らな面


KCX-6000 has high hydrophobicity compared to KCX-5000.

Measured by Sessile drop method

Test liquid: Water

Specimen : Flat disked powder

KCX-6000



着滴約0.1s後 About 0.1s after drop About 5



着滴約5s後 About 5s after drop

KCX-5000



着滴約0.1s後 About 0.1s after drop



着滴約5s後 About 5s after drop

高乳化安定性セルロースパウダー

開発品 Development

Cellulose Powder to Highly Stabilize Emulsion

RUBLALEAF® KCX-5000L1

特徴 Characteristics

●レシチン処理により、処理剤を含め天然系でありながら 「高い乳化安定性」を実現


Providing high emulsion stability by surface treatment with lecithin derived from natural materials.

●大豆由来水添レシチンを使用しているため、 卵アレルギー反応の懸念無し


No concerns about egg allergic reactions due to using soy-derived hydrogenated lecithin

乳化安定性

Emulsion Stability



乳化剤無しでもエマルジョンを壊すことなく乳化系を保持
Capable of maintaining emulsion system without using emulsifiers.



上液(ジメチコン)、下液(水)において、処理前のKCX-5000と比べ油なじみが向上 Compared to KCX-5000, which is pure cellulose, KCX-5000L1 is dispersed in dimethicone.

※試験方法:ジメチコンと水、KCXを瓶に入れ50回振とう後、1日経過した状態を観察。 Test Method: Dimethicone, water and our product (KCX-5000 or KCX-5000L1) in a bottle, shake 50 times, and observe after 1 day.

製品名	Product	RUBLALEAF® KCX-6000	RUBLALEAF® KCX-5000L1
化粧品表示名称	INCI	セルロース、ステアリン酸亜鉛 Cellulose, Zinc Stearate	セルロース、水添レシチン Cellulose, Hydrogenated Lecithin
中文INCI	China INCI	纤维素(已使用化妆品原料目录(2021年版)) 硬脂酸锌(已使用化妆品原料目录(2021年版))	纤维素 (已使用化妆品原料目录(2021年版)) 氢化卵磷脂 (已使用化妆品原料目录(2021年版))
平均粒径	Average Particle Size	11 <i>µ</i>	11 <i>µ</i>
吸油量	Oil Absorption	45 (ml/100g)	47 (ml/100g)
自然由来指数 (ISO16128)	Natural Origin Index	1	データ取得中 Data acquisition in progress
生分解性	Biodegradability	OECD301F試験で80%以上分解/28日間 Over 80% biodegradation in 28 days (OECD301F)	OECD301F試験で60%以上分解/28日間 Over 60% biodegradation in 28 days (OECD301F)

※本資料中のデータは所定の試験方法による測定値であり、実際の適用結果を保証するものではありません。

The data in this material are measured values based on prescribed test methods and do not guarantee actual application results.

※製品仕様は予告なく変更となる場合があります。